

IMPRIMANTE BLANCO

DESCRIPCIÓN

Imprimante blanco con cero VOC , fabricado con resina vegetal pigmentada, cubre los poros dejados por el tarrajeo proporcionando textura uniforme, suave y lisa, corrige pequeñas imperfecciones dejadas por el tarrajeo.

Producto ecológico de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.

Producto no inflamable sin restricciones de transporte.

Presentación: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Como imprimante tapaporos, usos decorativos (escarchado, rústico), economiza pintura cuando se efectúa cambio de color, como empaste sobre superficies de cemento, concreto armado, drywall, yeso etc.

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolátex , Ecomate, Satinado, Maxilátex.

PROPIEDADES FISICAS

VOLUMEN DE SOLIDOS	: 48 +/- 2%	COLOR	: Blanco cremoso
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	REND. TEORICO	: Pasta: 2.8 a 3 m2/Kg.
COMPONENTES	: 1		: Imprimante: 3.5 a4.0 m2/Kg.
POT LIFE	: Indefinido		
INDUCCION	: No requiere	SECADO	Tacto : 40 minutos
DILUYENTE	Dilución : Agua		Repintado mín. : 4 horas
	Limpieza : Agua		
T° DE APLICACIÓN		APLICACION	: Brocha
	Mínimo : 10°C		: Rodillo
	Máximo : 40°C		: Plancha
T° DE SERVICIO		ALMACENAJE	: 6 meses en condiciones normales.
	Continuo : 70 °C		
	Intermitente : 70°C	VOC	:0 gramo/litro
ACABADO	: Mate		

APLICACION

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar.

Se debe diluir con 1/8 ó ¼ litro de agua por kilo de Imprimante.

Como empastado aplicar directamente sin diluir.

Aplicar de una a dos manos con brocha rodillo ó plancha.

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menor de 40 °C, la humedad relativa menos a 85%.

Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

Aplique con brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.



Av. Santa Anita 542, Urb. Villa Marina - Chorillos, Lima 9 - Perú

Telf.: 254 3359 / 254 3464 / 254 0893 / 254 0720

Fax :254 3264, anexo 104

majestadsoprin@infonegocio.net.pe

www.soprin.com.pe

Línea Gratuita

0800 - 16650