



OLEO MATE

A base de resinas alquídicas

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Pintura de acabado mate para interiores.
- ✓ Resiste lavado después de 2 semanas de secado.
- ✓ Amplia variedad de colores matizables entre sí.
- ✓ De secado rápido.

USOS TÍPICOS

- ✓ Paredes interiores: cocinas, baños, etc.
- ✓ Muebles de madera o metal.

DATOS FÍSICOS

Acabado	: Mate
Color	: Según cartilla
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 45% ± 3%, según color.
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 65 m ² /gal a 1 mil por mano
VOC	: 380 – 454 g/lit
Diluyente	: Aguarrás Mineral o Thinner Standard CPP o Jet Thinner Std SIC.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies de concreto nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Imprimante para muros CPP", dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEO MATE.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

Superficies metálicas

- ✓ Eliminar restos de grasa y combustible mediante lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

Superficies de madera

- ✓ La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija # 180. Luego eliminar el polvo y residuos de lijado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 1 – 2 horas
Al tacto duro	: 6 – 20 horas, según color
Repintado mínimo	: 20 horas

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura. Se recomienda diluir lo que se va a consumir. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
5. Después de 20 horas de secado aplique otra capa si se requiere.
6. La superficie pintada puede manipularse a las 20 horas.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *En Concreto.*- Imprimante para Muros CPP.
- ✓ *En Acero.*- Anticorrosivo Standard CPP, Anticorrosivo F- 84 o Anticorrosivo F- 116
- ✓ *En Madera.*- Oleo Mate Sintético diluido.
- ✓ *En superficies galvanizadas.*- Wash Primer CPP

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.2 ± 0.5 Kg., según color.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacenan bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 26/12/16