

ULTRA COLA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado a base de acetato de polivinilo en emulsión acuosa y bactericidas, libre de mercurio.

TIPO

Acetato de polivinilo.

USOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea en el pegado de madera / madera, enchape / aglomerado, madera / maderba, tela, espumas, papeles, cartones.

COLOR (húmedo)

Blanco lechoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

30 - 34

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.80 - 4.10

VISCOSIDAD

12000 - 14000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un pegamento adecuado para la unión de todo tipo de maderas, brindando excelente adhesión, de secado rápido y resistente al frío.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no está elaborado a base de plomo ni de mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pegar debe ser lijada, cepillada, además debe estar completamente libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar.

DILUCIÓN

El producto se puede diluir con agua (opcional).

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y espátula.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El Ultra Cola se aplica en ambas superficies dejando orear unos minutos para luego unir las ejerciendo presión de 50 - 100 Lb/pulg² (prensado) entre las maderas. Después de las 6 horas desprender, la máxima presión se logra a las 24 horas.

Si se aplica en una sola superficie se une rápidamente a la otra superficie ejerciendo presión para asegurar la penetración del pegamento.

TIEMPO DE SECADO

Secado en prensa (horas) : 4 - 6
Secado duro (horas) : 24

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire (ventilación).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aplicado a una superficie 1 Kg : 5 m²
Aplicado a ambas superficies 1 Kg : 3 - 4 m²

Los rendimientos son referenciales ya que dependerán de la absorción de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. Cuando se pinta durante lapsos prolongados, el pegamento se acumula en la base de las cerdas de la brocha. Lave con agua y después con thinner o con un solvente de alta calidad.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en maderas húmedas, superficies de acero.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (4 L.)



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.